Die Samtene für Innen

Эксклюзивные стены

Alpina Бархатная Интерьерная - в оттенке по Вашему желанию
Описание продукта:

матовая дисперсионная краска экстра-класса с высокой укрывистостью и широким спектром оттенков для Вашего индивидуального стиля. Идеальна для здорового микроклимата. Классический элегантный матовый - для эксклюзивных интерьеров.

Идеальный выбор для классической матовой элегантности



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 2,5л; 5л; 10л
База 3: 2,35л; 4,7л; 9,4 л (2,5л; 5л; 10л после колеровки)

Степень глянца:

матовая

Назначение:

Идеально матовая поверхность
Многообразие оттенков
Превосходная укрывистость

Инструмент / Температура / Нанесение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды, краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5% воды. Способ нанесения: кистью или валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
– Превосходно укрывает на кромках
– Высокая износостойкость
– 2ой класс по мокрому истиранию (DIN EN 13 300)

Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Пригодные подложки:

Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
- гипсовые штукатурки
- силикатный кирпич
- керамический кирпич
- бетон
Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные матовые шпатлевки, штукатурки и краски
- структурные обои

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 85м² (ок. 120мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,
База 3: прозрачная

база 1 может применяться как белая краска или заколерованная в один из многочисленных светлых оттенков вручную с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint, а также машинным способом с помощью Alpina ColorMix. Для насыщенных оттенков используйте, пожалуйста, только базу 3, отколерованную с помощью Alpina ColorMix.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:
Alpina Бархатная Интерьерная разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina Бархатная Интерьерная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.
При необходимость грунтовать с помощью Alpina Грунтовка специальная интерьерная или Alpina Грунтовка.

Состав:

дисперсия синтетической смолы, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/a): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.

Die Samtene für Innen

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новый штукатурки не обрабатывать 4 недели.
Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть.
Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка специальная интерьерная или Alpina Грунтовка. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка специальная интерьерная или Alpina Грунтовка два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом Alpina Грунтовка специальная интерьерная или Alpina Грунтовка, разбавленная в соотношении 1:2 водой (1 часть грунтовки - 2 части воды по объёму).

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносится материал Alpina Бархатная Интерьерная разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Бархатная Интерьерная разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать грунтовками Alpina Грунтовка специальная интерьерная или Alpina Грунтовка.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунтовка специальная интерьерная или Alpina Грунтовка.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды:

Поверхности с плесенью и грибкоми очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить продуктом Alpina Грунтовка против Плесени. Финишное покрытие - Alpina Для Кухни и Ванной. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать Alpina EXPERT Финишная шпатлевка. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка специальная интерьерная или Alpina Грунтовка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 110_BY по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

КОНТАКТ

Иностранное унитарное предприятие «Диском», ул. Лейтенанта Рябцева, 110, BY-224025, г. Брест, Беларусь,
тел.: +375 162 29 80 70; факс: +375 162 29 85 52; e-мейл: info@alpina-farben.by;
сайт: www.alpina-farben.by