



## Alpina Кухня и Ванная

Шелковисто-матовая интерьерная краска для интерьеров в помещениях с повышенной влажностью.



### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

База 1: 2,5л; 5л;  
База 3: 2,35л;

#### Назначение:

шелковисто-матовая специальная водно-дисперсионная краска для помещений с повышенной влажностью. Краска стойкая к загрязнению, влажности- предотвращает появление плесени и грибка. Покрытие обладает очень хорошей способностью к очистке.

#### Свойства:

- Защищает от плесени и грибков
- Отлично очищается
- 1-ый класс влажного истирания (СТБ EN 13 300)
- Устойчива к интенсивным нагрузкам
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая

#### Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки внутри помещения:

- известково-цементные штукатурки
- дисперсионные шпатлевки и краски
- гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
- обои (виниловые, стеклотканевые, флизелиновые, водостойкие бумажные)
- силикатный кирпич и керамический кирпич
- бетон

#### Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,  
База 3: прозрачная  
База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix, а также вручную специальными колорантами для ручной колеровки. Для насыщенных оттенков необходимо использовать Базу 3, заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix. База 3 используется только после колерования машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix.

#### Время высыхания / Температура применения:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, через 8 часов можно наносить следующий слой краски. Полное формирование покрытия завершается через 2-3 недели после нанесения материала.

При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

#### Степень глянца:

шелковисто-матовая

#### Способ нанесения / Инструмент:

Краска наносится валиком или кистью. Перед использованием краску тщательно перемешать.

Если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести краску в 2 слоя.

При окраске потолков краску следует раскатывать по направлению падения света.

Время высыхания между 1-м и 2-м слоем краски: 8 час.

**База 3:** в случаях нанесения краски в насыщенных ярких оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные подложки рекомендуется использовать краску в Базе 1 для 1-го слоя, предварительно отколоровав ее в менее насыщенный цвет, приближенный к оттенку финишного покрытия в Базе 3.

#### Расход:

**5 литров хватает приблизительно на 40м<sup>2</sup> (ок. 80мл/м<sup>2</sup> на первый слой)** в два слоя на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

#### Структура покрытия / Разбавление:

##### Грунтовочное покрытие:

грунтовки Alpina (Alpina EXPERT) согласно инструкциям по их применению. Необходимость дополнительного грунтования определяется типом подложки (см. раздел подготовка подложки)

##### Промежуточное покрытие:

Alpina Кухня и Ванная, разбавленная не более чем на 5% (по объёму) воды.

##### Финишное покрытие:

Alpina Кухня и Ванная без разбавления.

##### Состав:

акриловая дисперсия, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/a) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.



## Alpina Кухня и Ванная

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

#### Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT). Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) два раза (мокрое по мокрому).

#### Влагостойкий гипсокартон и дисперсионные шпатлевки:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифовки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

#### Керамическая или облицовочная кладка, бетон:

Подложки с отложениями грязи или с осыпью очистить. На слабо впитывающие или гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом **Alpina Кухня и Ванная** разбавленной водой до 5% объема. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

#### Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Alpina Кухня и Ванная** разбавленной максимум 5 % воды. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить и загрунтовать **грунтовками Alpina (Alpina EXPERT)**.

#### Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

#### Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибами очистить влажной щеткой, шабером или скребком. Загрунтовать **грунтовками Alpina (Alpina EXPERT)**. Окраску поверхности выполнить краской **Alpina Кухня и Ванная**.

При наличии разводов от никотина, воды, жирных пятен и копоти - отмыть подложку жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

#### Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать материалом Alpina EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции, При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей и глазами немедленно промойте тщательно водой. При проглатывании немедленно проконсультироваться у врача и показать упаковку или этикетку, так как возможно нарушение деятельности флоры кишечника. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструмента: сразу после использования помыть водой с мылом.

#### Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.  
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Техническая информация по состоянию на февраль 2026г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.