



Alpina Экстрабелая интерьерная

Ярко-белая матовая дисперсионная краска для внутренних работ. Для оформления потолков и стен в белом цвете.



белая

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

2,5л; 5л; 10л

Назначение:

матовая водно-дисперсионная краска, образует покрытия с насыщенной белизной. Для чистого и яркого оформления потолков и стен внутри помещений в белом цвете. Устойчивая к нагрузкам, с высокой степенью укрывистости.

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Яркий насыщенный белый цвет
- Экологически чистая, без растворителей
- Легко наносится валиком
- Легко раскатывается на потолках
- Высокопаропроницаемая
- Быстро высыхает
- 2-ой класс влажного истирания (СТБ EN 13 300)

Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки внутри помещения:

- известково-цементные штукатурки
- дисперсионные шпатлевки и краски
- гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
- обои (виниловые, стеклотканевые, флизелиновые, водостойкие бумажные)
- силикатный кирпич и керамический кирпич
- бетон

Цветовые тона/ Колеровка:

Белая.
Краска предназначена для использования в белом цвете. При необходимости краска может быть заколерована в светлые оттенки с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint.

Время высыхания / Температура применения:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4-8 часов, полное высыхание длится 2-3 дня.
При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Степень глянца:

Матовая

Способ нанесения / Инструмент:

Краска наносится валиком или кистью.
Перед использованием материал необходимо перемешать.
Нанести краску в 2 слоя.
Время высыхания между 1-м и 2-м слоем краски: 8 час.

При окраске потолков краску следует раскатывать по направлению падения света.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 75м² (ок. 130-140мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Структура покрытия / Разбавление:

Необходимость предварительного грунтования определяется типом подложки (см. раздел подготовка подложки)

Грунтовочное покрытие:

Alpina Экстрабелая интерьерная разбавленной максимум на 10% (по объёму) водой.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Экстрабелая интерьерная, в случае необходимости разбавить максимум на 5% водой.

Состав:

поливинилацетатэтиленовая дисперсия, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.



Alpina Экстрабелая Интерьерная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После каждой шлифовки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка (разбавленной водой 1:1) или Грунтовка Специальная Интерьерная, разбавленная в соотношении 1:2 водой (1 часть грунтовки - 2 части воды по объёму).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить. На слабо впитывающие или гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом **Alpina Экстрабелая интерьерная** разбавленной водой до 5% объёма. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

Покртия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Alpina Экстрабелая интерьерная** разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой **Alpina EXPERT Putz-Kontakt**.

Покртия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом **Alpina Грунтовка**.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибами очистить влажной щеткой, шабером или скребком. Для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку **Alpina Грунтовка против плесени**. Окраску поверхности выполнить краской **Alpina Кухня и Ванная**. При наличии разводов от никотина, воды, жирных пятен и копоти- отмыть подложку жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish**. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-D080_R по состоянию на апрель 2017 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.